



DC PURE SAFETY



ARTICULO DC60203

CATEGORIA  S1PS HRO FO SR

TALLAS 36 - 47

ENCAJAR 11

PESO
(la mitad par , talla 42) 650 gr

METAL FREE Sí

CERTIFICACIÓN 

EMPEINE

gamuza, nubuck y malla

FORRO

Malla de nylon que absorbe la humedad. Alta transpirabilidad

PUNTERA

XTR® Puntera de Compuesto extra-ancha

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Antiperforaciones no magnéticas hechas de materiales compuestos, un 40% más ligeras y flexibles que una hoja de acero. Proporciona una protección importante al cubrir toda la superficie del pie

PLANTILLA

PU moldeado

SUELA

Caucho resistente a la abrasión y al deslizamiento

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	9,8
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	80,0

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	49,3
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	394,4

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14,0	16,0
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14,0	17,5

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
---	---	---------	---------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	3,44
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	17,7

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³	≤ 150	149
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	1,5
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	2,07
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	22
Coeficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,49
	Condición B	≥ 0,36	0,47
Coeficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,26
	Condición D	≥ 0,22	0,35

versión de la ficha 1.2