



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

SO10104 PREMIERE S3 FO SR
Horma ancha Natural Confort 11
Mondopoint
AirToe Composite
TIPO DE ZAPATO "B"
NUMERACIÓN 38-47
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
Kg 1,359



STEP ONE



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
Zapatos de seguridad botines, cómodos Y transpirable U-Power de la línea Step One, con empeine en suave piel grana mina hidrófugo con inserciones en Textile ultra transpirable, puntal Composite, antiperforación, antideslizante, lámina de acero ergonómica y suela PU/PU.	PUNTERA "AirToe Composite"	20345:2022	OBTENIDO
	Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥ 14	19,0
	Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥ 14	17,0
	PLANTILLA "Plantilla acero inox"		
	Resistencia a la perforación N	≥ 1100	Obediente
	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	< 10 ⁹ Ω	N.A.
	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'		
	Absorción de agua después de 60'	≤ 30%	17,8
	Agua transmitida después de 60'	≤ 0,2 gr	0
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 0,8	2,3
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 15	32,9
	FORRO DE LA MÁSCARA		
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 2	24,7
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 20	197,9
	Resistencia a la abrasión en ciclos SECO	25.600 ciclos	Obediente
	Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	12.800 ciclos	Obediente
	PLANTILLA		
	Resistencia a la abrasión	≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA		
	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³	≤ 150	56
	Fuerza flexible mm	≤ 4	2,3
	Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥ 3	4,1
	Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)	≤ 12	3
	Absorción de energía del talón J	≥ 20	45
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0,31	0,40
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,36	0,41
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0,19	0,31
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,22	0,31